

Fugolastic

**Tekutá polymérna
prísada do škárovacích
mált Keracolor FF,
Keracolor GG a
Keracolor SF**

OBLASTI POUŽITIA

Fugolastic sa používa ako náhrada zámesovej vody pri miešaní cementových škárovacích málť **Keracolor FF**, **GG** a **Keracolor SF** kvôli lepšej príľnavosti, mechanickej pevnosti, zníženiu pórovitosti a nasiakavosti.

Systém je klasifikovaný ako CG2, t.j. špeciálna cementová škárovacia malta podľa EN 13888.

Niektoré príklady použitia

- Škárovanie na fasádach, balkónoch, terasách a v plaveckých bazénoch.
- Škárovanie podláh vystavených ťažkému prevádzkovému zaťaženiu a na miestach, kde sa očakáva značná záťaž škár.
- Opravy starých, poškodených a zle vyplnených škár.
- Škárovanie obkladových prvkov na značne flexibilných podkladoch podláh a stien (drevo, preglejka atď.).
- Škárovanie keramickej alebo sklenenej mozaiky na podlahách a stenách.
- Škárovanie na podlahách a stenách vystavených častému čisteniu, vrátane čisteniu parou (telocvične, plavecké bazény, šatne, jedálne).
- Škárovanie dlažieb Cotto alebo ostatných druhov obkladových prvkov leštených na mieste.






Škárovanie dlažby Klinker v exteriéri použitím škárovacej malty Keracolor GG zmiešanej s tekutou prísadou Fugolastic




Škárovanie sklenenej mozaiky použitím škárovacej malty Keracolor FF zmiešanej s tekutou prísadou Fugolastic



Dlažba Cotto leštená na mieste a vyškárovaná použitím škárovacej malty Keracolor GG zmiešanej s tekutou prísadou Fugolastic



Mikrofotografia cementovej matrice po zmiešaní škárovacej zmesi Keracolor FF s vodou.



Mikrofotografia cementovej matrice po zmiešaní škárovacej zmesi Keracolor FF s tekutou prísadou Fugolastic. Všímajte si kompaktnejšiu štruktúru spôsobenú obsahom polymérov v škárach.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

Fugolastic je vodná disperzia syntetických polymérov, ktorá zmiešaním so škárovacími maltami na cementovej báze (**Keracolor FF**, **Keracolor GG** a **Keracolor SF**) poskytuje vytvrdnutej škáre nasledovné parametre:

- Zdokonalenie kompaktnosti a zvýšená odolnosť proti ohrubovaniu.
- Optimálna hydratácia cementového spojiva a zlepšená príľnavosť ku stenám obkladových prvkov.
- Znížená pórovitosť (Pri porovnaní škár pod elektronickým mikroskopom, v ktorých bol **Keracolor** najskôr zmiešaný s vodou a potom s tekutou prísadou **Fugolastic** je zrejmé, že na druhej fotografii je možné pozorovať vytvorenie cementových kryštálov ihlicovitého tvaru pokrytých polymérmi.) a nižšia nasiakavosť, v dôsledku čoho je čistenie škár jednoduchšie.

Fugolastic môže byť zmiešaný so všetkými farebnými odtieňmi škárovacích malt **Keracolor** bez zmeny farebnosti, pričom v skutočnosti materiál zvyšuje farebnú stálosť.

UPOZORNENIE

- Nikdy nepridávajte vodu pri miešaní škárovacích malt **Keracolor FF** a **GG**, ak už bol použitý na prípravu **Fugolastic**.
- Nepoužívajte príliš tekuté zmesi, aby neprichádzalo k zmene farebnosti povrchu.
- **Fugolastic** nepoužívajte s **Keracolor FF**, **Keracolor GG** a **Keracolor SF** pri škárovaní podláh Cotto, poréznych a drsných povrchoch. Pri škárovaní leštených porcelánových obkladových prvkov vykonajte najprv skúšobný test, ktorým si overíte ich schopnosť čistenia.
- Škárovacie malty **Keracolor FF**, **Keracolor GG** a **Keracolor SF** zmiešané s tekutou prísadou **Fugolastic** nemôžu byť použité pri škárovaní pružných dilatačných škár alebo tých, ktoré sú vystavené pohybu.

POKYNY NA SPRACOVANIE

Fugolastic pred použitím krátko premiešajte. Do čistej nádoby nalejte potrebné množstvo a pridajte škárovaciu zmes **Keracolor FF**, **Keracolor GG** alebo **Keracolor SF**.

28-30 dielov (hmotnostne) tekutej prísady **Fugolastic** pridajte na 100 dielov (hmotnostne) škárovacej zmesi **Keracolor FF**.
18-20 dielov (hmotnostne) tekutej prísady **Fugolastic** pridajte na 100 dielov (hmotnostne) škárovacej zmesi **Keracolor GG**.
33-34 dielov (hmotnostne) tekutej prísady **Fugolastic** pridajte na 100 dielov (hmotnostne) škárovacej zmesi **Keracolor SF**.

Pokyny pre prípravu, aplikáciu a konečné vyhladenie škár použitím malt **Keracolor FF**, **Keracolor GG** a **Keracolor SF** sú popísané v príslušných technických listoch výrobkov.

POCHÔDZnosť

Podlahy môžu byť vystavené ľahkej pešej prevádzke po cca 24 hodinách.

MOŽNOSŤ PREVÁDZKY

Podlahy sú plne pripravené na používanie po 7 až 10 dňoch. Rovnako po 7 až 10 dňoch je možné plniť nádrže a plavecké bazény.

Čistenie

Náradie a nádoby čistite veľkým množstvom vody ešte pred vytvrdnutím škárovacích malt **Keracolor FF**, **Keracolor GG** a **Keracolor SF**.

SPOTREBA

Spotreba tekutej prísady **Fugolastic** závisí od použitého množstva škárovacích zmesí **Keracolor FF**, **Keracolor GG** a **Keracolor SF** (preštudujte si príslušné technické listy výrobkov).

BALENIE

Plastové nádoby po 25, 10 a 5 kg. 1 kg plastové fľaše sú dodávané v kartóne po 12 kusov.

SKLADOVANIE

Fugolastic môže byť skladovaný

Technické vlastnosti (typické hodnoty)

V zhode s:

– Európska norma EN 13888 ako CG2
– Americká ANSI A 118.6

ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU:

Konzistencia:	riedka tekutina
Farba:	biela so zelenkavým odrazom
Objemová hmotnosť (g/cm ³):	1,0
pH:	8,1
Viskozita podľa Brookfielda (mPa·s):	15
Obsah sušiny (%):	10
Skladovateľnosť:	24 mesiacov v originálnych obaloch. Chráňte pred mrazom.
Klasifikácia nebezpečenstva podľa Smernice 1999/45/CE:	žiadne. Pred použitím výrobku si preštudujte „Bezpečnostné predpisy pre prípravu a použitie na stavbe“ a údaje uvedené na obale a v Karte bezpečnostných údajov.
Colné zaradenie	3903 90 00

ÚDAJE PRE POUŽITIE (pri +23°C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu)

	Keracolor FF	Keracolor GG	Keracolor SF
Miešací pomer:	28-30 : 100	18-20 : 100	33-34 : 100
Konzistencia zmesi:	tekutá pasta	tekutá pasta	tekutá pasta
Objemová hmotnosť (kg/m ³):	1900 - 2000	1900 - 2000	1880
pH zmesi:	cca 12	cca 12	cca 12
Čas použiteľnosti zmesi:	cca 2 hodiny		
Teplota počas aplikácie:	od +5°C do +35°C		
Čas pred finálnym dokončením:	10 - 20 minút		
Pochôdnosť:	24 hodín		
Plné zaťaženie:	7 - 10 dní		

FINÁLNE VLASTNOSTI

Pevnosť v ťahu pri ohybe po 28 dňoch (N/mm²) (EN 12808-3): Pevnosť v tlaku po 28 dňoch (N/mm²) (EN 12808-3): Pevnosť v ťahu pri ohybe po cykloch zmrazovania a rozmrazovania (N/mm²) (EN 12808-3): Odolnosť proti obrusovaniu (N/mm²) (EN 12808-2): Zmrašťovanie (mm/m) (EN12808-4): Nasiakavosť po 30 minútach (g) (EN 12808-5): Nasiakavosť po 240 minútach (g) (EN 12808-5):	V zhode s európskou normou EN 13888 ako CG2
Odolnosť proti alkáliám:	výborná
Odolnosť proti olejom:	výborná (slabá proti rastlinným olejom)
Odolnosť proti rozpúšťadlám:	výborná
Odolnosť proti kyselinám:	dobrá, ak je pH > 3
Tepelná odolnosť:	od -30°C do +80°C

Fugolastic

24 mesiacov v originálnom balení v bežných podmienkach. Počas skladovania a prepravy chráňte Fugolastic pred mrazom.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY PRE PRÍPRAVU A POUŽITIE NA STAVBE

Fugolastic nie je považovaný za nebezpečnú látku v zmysle platných európskych smerníc na zatriedenie výrobku. Aj napriek tomu však dodržujte bežné opatrenia platné pri manipulácii s chemickými látkami. Karta bezpečnostných údajov je profesionálnym užívateľom k dispozícii na vyžiadanie.

VÝROBOK PRE PROFESIONÁLOV.

UPOZORNENIE

Uvedené údaje a predpisy, hoci zodpovedajú našim najlepším skúsenostiam, sú považované

za typické a informatívne a musia byť podporené bezchybným spracovaním materiálu; je preto dôležité pred vlastným spracovaním posúdiť vhodnosť výrobku na predpokladané použitie. Spotrebiteľ prijíma celú zodpovednosť za prípadné následky vyplývajúce z nesprávneho použitia výrobku.

Pozrite si, prosím, aktuálnu verziu technického listu dostupného na našej webovej stránke www.mapei.com

Príslušné odkazy na produkt sú k dispozícii na vyžiadanie alebo na www.mapei.sk a www.mapei.com

