

ADESILEX P7

Špeciálne cementové lepidlo so zníženým sklzom na obkladové prvky z keramiky a prírodného kameňa



ZATRIEDENIE VÝROBKU PODĽA EN 12004

Adesilex P7 je špeciálne (2) cementové (C) lepidlo so zníženým sklzom (T), klasifikované ako C2T.

OBLASTI POUŽITIA

Adesilex P7 je určený na tenkovrstvové lepenie obkladových prvkov z keramiky (glazovaný povrch, terakota, gres, klinker, kamenina, dlažby typu cotto, keramická mozaika), kamenných a betónových obkladov (za predpokladu, že nie sú citlivé na vlhkosť) na vodorovné a zvislé plochy v interiéri a exteriéri.

Adesilex P7 sa odporúča najmä na inštaláciu obkladových prvkov malého až stredného formátu, na podklady vystavené intenzívnemu zaťaženiu (ako sú napr. schodiská, chodby, obchodné priestory a pod.).

Adesilex P7 je vhodný aj na lepenie izolačných materiálov ako sú polystyrénové dosky, dosky z minerálnej a sklenej vlny, Heraklit (drevené vlákna s cementovým spojivom), zvukovo izolačné dosky a pod.

Niektoré príklady použitia

Lepenie vyššie uvedených materiálov na nasledujúcich podkladoch:

- cementové a vápenno-cementové omietky;
- správne pripravené cementové potery;
- betón (max. zostatková vlhkosť 4 %, čas vyzrievania min. 3 mesiace);
- jednovrstvové sadrové omietky, sadrokartónové dosky a sadrovláknité dosky;
- anhydridové potery;
- balkóny, schody, sokle;
- vykurované podlahy;
- povrchy zaizolované proti vode s použitím výrobkov: **Monolastic Zero**, **Mapelastic Zero**, **Mapelastic Turbo**, **Mapelastic Smart**, **Mapegum WPS**;
- existujúce povrchy z keramiky, kameňa a terazza;
- pôvodné interiérové nátery, za predpokladu, že vykazujú dokonalú prídržnosť;
- homogénne, rovné steny v interiéri vyhotovené z keramickej tehly, silikátových tvárnic alebo pórobetónu.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Adesilex P7 je cementové lepidlo dostupné v šedej farbe, s odolnosťou proti vode a mrazu, zložené z jemného triedeného kameniva, syntetickej živice a špeciálnych prísad, vyrobené podľa receptúry vyvinutej vo Výskumných a vývojových laboratóriách MAPEI. Po zmiešaní s vodou vzniká malta s nasledovnými vlastnosťami:

- jednoduchá príprava a aplikácia;
- vysoká tixotropia; možnosť aplikácie na vertikálne plochy bez skĺznutia;

- vysoká počiatočná prídržnosť.

SPÔSOB POUŽITIA

Príprava podkladu

Všetky podklady, na ktoré bude aplikovaný **Adesilex P7** musia byť rovné, pevné, suché, bez trhlín, zbavené nesúdržných súčastí, mastnôt, olejov, náterov, voskov atď., ktoré by mohli znižovať prídržnosť k podkladu. V závislosti od druhu podkladovej vrstvy je potrebné povrch ošetriť s vhodným penetračným náterom. Savé podklady je potrebné ošetriť základným náterom **Mapegrunt**, **Primer G Pro** alebo **Eco Prim T Plus**. Nesavé príp. nízko nasiakavé podklady ako sú napr. staré náterové farby, existujúce keramické dlažby, kameň, kamenina atď., (za predpokladu ich dokonalej prídržnosti k podkladovým vrstvám), je potrebné ošetriť pomocou výrobkov **Eco Prim Grip Plus** alebo **Eco Prim T Plus**.

Tradičné cementové podklady ako sú napr. cementové a vápenno-cementové omietky musia vyzrievať min. 1 týždeň pri hrúbke 1 cm (zostatková vlhkosť max. 4%). Pri použití cementových vyrovnávacích mált MAPEI ako napr. **Planitop Fast 330** je možné lepenie obkladových prvkov už po cca. 4 hodinách). Úplné vyschnutie tradičných cementových podkladov je možné dosiahnuť až po min. 28 dňoch (t.j. max. povolená zostatková vlhkosť 4% alebo v prípade vykurovaného povrchu max. 2%). Uvedené časy vyzrievania je možné skrátiť s použitím špeciálnych rýchlo schnúcich a rýchlo tuhnúcich poterových spojív alebo predmiešaných poterových zmesí MAPEI ako napr. Topcem, Topcem Pronto C25, Topcem Pronto C35 alebo Mapecem Pronto.

Anhydridové potery musia byť pevné, dokonale suché (max. zostatková vlhkosť 0,5%, pri vykurovaných podlahách max. 0,3%) a sadrové omietky (max. zostatková vlhkosť 1%), prebrúsené a zbavené prachových súčastí. Podklady tohto druhu je nevyhnutné ošetriť penetračným náterom **Primer G Pro** alebo **Eco Prim T Plus**. Vykurované potery (cementové a anhydridové). Pred lepením dlažby je potrebné na týchto typoch podkladov zabezpečiť odskúšanie vykurovacieho systému (vyhriatie a ochladenie v zmysle platnej normy STN). Betónové podklady by mali vyzrievať po dobu min. 3 mesiacov a zostatková vlhkosť by nemala presiahnuť 4%.

Príprava zmesi

Do čistej nádoby nalejte 6 až 6,5 litrov vody a za stáleho miešania postupne pridávajte 25 kg sypkej zmesi **Adesilex P7**.

Takto pripravená zmes má spracovateľnosť cca 6 hodín (pri teplote +23°C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu). Teplota prostredia a podkladu môže predĺžiť príp. skrátiť dobu zavädnutia a predstaviteľnosti. **Adesilex P7** je možné aplikovať v rozmedzí teplôt od +5°C do +35°C.

Aplikácia zmesi

Na zabezpečenie dokonalej prídržnosti k podkladu naneste najprv tenkú vrstvu lepidla **Adesilex P7** pomocou hladkej strany zubovej stierky. Ihneď potom naneste potrebnú hrúbku lepidla vhodnou zubovou stierkou, v závislosti od druhu a formátu obkladového prvku.

Spôsob inštalácie obkladových prvkov musí zaistiť požadovaný stupeň pokrytia podkladu lepidlom. Výber zubovej stierky závisí od formátu obkladu a rovinatosti podkladu.

Lepenie obkladových prvkov

Pred inštaláciou, v prípade znečistenia zadnej strany obkladového prvku je potrebné jej dôkladné očistenie (nie ponorenie). Obkladové prvky musia byť pritlačené dostatočným tlakom, aby sa zabezpečil dobrý kontakt lepidla s podkladom. Pri normálnej teplote a vlhkosti je doba zavädnutia cca 20 minút. Nepriaznivé podmienky (ostré slnko, suchý vietor, vysoké teploty atď.) alebo vysoká nasiakavosť podkladu môžu skrátiť dobu zavädnutia až na niekoľko minút.

Naneste naraz len také množstvo lepidla, aby bolo možné počas doby zavädnutia položiť obkladové prvky (maximálny časový interval po nanosení lepidla, kedy môžu byť doňho obkladové prvky uložené a budú pri tom dosiahnuté požadované hodnoty prídržnosti ťahom).

Z tohto dôvodu je potrebné sa uistiť, že na povrchu naneseného lepidla sa nevytvára kôra. Vrstva musí zostať vždy čerstvá, v opačnom prípade odstráňte lepidlo a naneste zubovou stierkou opäť čerstvý materiál. Ak sa už začala na povrchu vytvárať kôra, nanesené lepidlo nie je možné vlhčiť vodou. V tomto prípade, namiesto rozriedenia kôry, voda vytvorí na povrchu nelepivý film.

Obkladové prvky sú predstaviteľné do 45 minút. Obkladové prvky inštalované lepidlom **Adesilex P7** nesmú byť umývané alebo vystavené dažďu najmenej 24 hodín a musia byť chránené pred mrazom a ostrým slnkom min. 5 až 7 dní.

Lepenie tepelnoizolačných panelov

Na lepenie tepelnoizolačných alebo zvukovo izolačných panelov aplikujte **Adesilex P7** v dostatočnom množstve, v závislosti od pripravenosti podkladu a hmotnosti izolačného panelu. Lepidlo sa aplikuje stierkou alebo murárskym hladidlom bodovo, bodovo a po obvode alebo celoplošne.

Škárovanie

Obkladové prvky môžu byť škárované po 24 hodinách s použitím vhodných cementových škárovacích mált MAPEI napr. **Ultracolor Plus** alebo epoxidových škárovacích mált MAPEI napr. **Kerapoxy**, ktoré sú dostupné vo viacerých farebných odtieňoch.

K výplni dilatačných škár použite odporúčané pružné tesniace tmely Mapei ako sú napr. **Mapesil AC**, **Mapesil LM**, **Mapeflex PU45 FT** alebo **Mapeflex MS45**.

POCHÔDZNOSŤ

Podlahy môžu byť vystavené ľahkej prevádzke po cca 24 hodinách.

PLNÁ ZAŤAŽITEĽNOSŤ

Povrchy sú úplne pripravené k užívaniu po cca 14 dňoch.

ČISTENIE

Náradie a nádoby čistite vodou, pokiaľ je **Adesilex P7** ešte čerstvý. Nezaschnuté lepidlo z povrchu obkladových prvkov čistite vlhkou handričkou. Po vytvrdnutí je možné už len mechanické čistenie, prípadne s použitím prípravku **UltraCare Keranet**.

SPOTREBA

2-5 kg/m²

BALENIE

Adesilex P7 sa dodáva v 25 kg papierových vreciach.

SKLADOVANIE

Adesilex P7 môže byť skladovaný v originálnom uzatvorenom balení a na suchom mieste po dobu 12 mesiacov.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY NA PRÍPRAVU A POUŽITIE NA STAVBE

Inštrukcie na bezpečné použitie výrobku sú dostupné v aktuálnej verzii Karty bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na www.mapei.com.

VÝROBOK PRE PROFESIONÁLOV.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU	
Druh:	prášok
Farba:	šedá
Objemová hmotnosť (g/cm ³):	1,3
Obsah pevných častíc:	100%
EMICODE:	EC1 ^{Plus} - veľmi nízky obsah emisií organických prchavých látok

ÚDAJE PRE POUŽITIE (pri +23°C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu)

Miešací pomer:	25 kg balenie Adesilex P7 zmiešajte so 6,0-6,5 litrami vody
Konzistencia zmesi:	krémová pasta
Objemová hmotnosť zmesi (g/cm ³):	1,5
pH zmesi:	13
Spracovateľnosť:	6 hodín
Pracovná teplota:	od +5°C do +35°C
Doba zavädnutia	20 minút
Prestaviteľnosť:	cca. 45 minút
Škárovanie:	po 24 hodinách
Pochôdnosť:	po 24 hodinách
Úplné zaťaženie:	po 14 dňoch

FINÁLNE VLASTNOSTI

Prídržnosť podľa EN 1348 (N/mm ²):	
– Začiatočná prídržnosť - ťahom po 28 dňoch:	≥ 1,0
– Prídržnosť - ťahom po uložení pri vyššej teplote:	≥ 1,0
– Prídržnosť - ťahom po uložení do vody:	≥ 1,0
– Prídržnosť - ťahom po cykloch zmrazovania a rozmrazovania:	≥ 1,0
Odolnosť proti alkáliám:	vysoká
Odolnosť proti olejom:	vysoká (slabá proti rastlinným olejom)
Odolnosť proti rozpúšťadlám:	vysoká
Teplotná odolnosť:	od -30 °C do +90 °C
Reakcia na oheň:	A1/A _{FL}

UPOZORNENIE

Uvedené údaje a predpisy, hoci zodpovedajú našim najlepším skúsenostiam, sú považované za typické a informatívne a musia byť podporené bezchybným spracovaním materiálu. Preto je dôležité, ešte pred vlastným spracovaním, posúdiť vhodnosť výrobku na predpokladané použitie. Spotrebiteľ prijíma celú zodpovednosť za prípadné následky vyplývajúce z nesprávneho použitia výrobku.

Pozrite si, prosím, aktuálnu verziu technického listu dostupného na našej webovej stránke www.mapei.com

PRÁVNE OZNÁMENIE

Obsah Technického listu je možné kopírovať do iných, súvisiacich dokumentácií s tým, že výsledný dokument v žiadnom prípade nedopĺňa ani nenahrádza Technický list platný v čase aplikácie výrobku MAPEI.

Aktuálne technické listy sú k dispozícii na www.mapei.com.

V PRÍPADE VYKONANIA AKÝCHKOL'VEK ZMIEN V TECHNICKOM LISTE, PRÍPADNE V DOKUMENTÁCIACH ODVODENÝCH Z TOHTO TECHNICKÉHO LISTU, MAPEI NEPREBERÁ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ.

Mapei SK s.r.o.

Nádražná 39, 90028 - Ivanka pri Dunaji



+421-2-4020 4511



www.mapei.sk



info@mapei.sk

61-1-2025-SK

Akékoľvek kopírovanie textov, obrázkov, a ilustrácií publikovaných v tomto dokumente je prísne zakázané a podlieha trestnému stíhaniu.

